

HLC4-TH10

被削材	切削速度	1刃当りの送り
鋳鉄	80m/min	0.04mm/t
アルミ	100m/min	0.08mm/t
銅	100m/min	0.08mm/t
合金鋼	50m/min	0.03mm/t