

# HSP-STi30-TX25

被削材	切削速度	1刃当りの送り
合金鋼	50m/min	0.04mm/t
アルミ	60m/min	0.05mm/t
銅	60m/min	0.05mm/t
鋳鉄	30m/min	0.03mm/t