

M-STC-YM10

被削材	切削速度	1刃当りの送り
鋳鉄	40～60m/min	0.04mm/t
アルミ	60～80m/min	0.06mm/t
合金鋼 炭素鋼	20～30m/min	0.02mm/t