

RKC-G2

被削材	切削速度	1刃当りの送り
鋳鉄	50m/min	0.05mm/t
アルミ	80m/min	0.08mm/t
銅	60m/min	0.06mm/t
合金鋼	30m/min	0.02mm/t
焼入鋼 HRC50以下	20m/min	0.01mm/t

外径	刃数
$\phi 20 \sim \phi 30$	6
$\phi 40 \sim \phi 50$	8
$\phi 60$	10