RES

被削材	切削速度	1刃当りの送り
鋳　鉄	50m/min	0.05mm/t
アルミ	80m/min	0.08mm/t
銅	60m/min	0.07mm/t
合金鋼	30m/min	0.03mm/t